

KLINGERSIL® C-4438

Características y principales aplicaciones:

Material de sellado con alto rendimiento en altas presiones y temperaturas. Indicado para su uso en agua, vapor, aceites, hidrocarburos, disolventes y gases refrigerantes.

Material:

Material de sellado con tela metálica en acero carbono, fibra de vidrio y goma NBR.

Propriedades Mecánicas

Valores típicos para espesor de 1.5 mm			
Compressibilidad ASTM F 36 A		%	11
Recuperación ASTM F 36 A		%	50
Perdida al calor DIN 52911		%	17
Prueba de comprensión caliente Klinger 50 MPa	Disminuición. del espesor la 23°C	%	12
	Disminuición. del espesor la 300°C	%	10
Aumento del espesor después de inmersión en ASTM F 146	Aceite ASTM N° 3: 5h la 150°C	%	5
	Combustible B: 5h a 23°C	%	5
Aumento del peso después de inmersión en fluido ASTM F 146	Aceite ASTM N° 3: 5h la 150°C	%	12
	Combustible B: 5h a 23°C	%	11
Densidad		g/cm3	2,0




Gráfico Presión x Temperatura

1. Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, no es necesaria una evaluación técnica.

2. Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, una evaluación técnica es recomendada.

3. Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo "en abierto" una evaluación técnica rigurosa deberá ser realizada.

Richard Klinger Indústria e Comércio Ltda
Av. Duque de Caxias, 2001 – Jardim Promeca – CEP 13223-025
Várzea Paulista – SP Brasil
Tel.: 55 (11) 4596-9514 / Fax.: 55 (11) 4595-7730
E-mail: rkvendas@rklinger.com.br / www.rklinger.com.br

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
Sistema de Gerenciamento da Qualidade certificado conforme a norma ISO 9001:2008